



Parametertabelle:

Prüfer : Zentrallabor für Werkstoffprüfung / HS Rosenheim
 Werkstoff : PE-HD
 Kunde : Firma Harpun
 Art und Bezeichnung : Unterlegplatten 2,3,5,10,15 mm / Druckbelastung bis 4 t

Ergebnistabelle:

Legende	Nr	Probenbezeichnung	h_0 mm	a_0 mm	b_0 mm	S_0 mm ²	F_{max} N	σ_P N/mm ²	dL bei F_{max} mm
■	1.1	2.1 / bis 4t	2,0	50,0	160,0	8000,0	40029,4	5,00	0,7
■	1.2	2.2 / bis 4t	3,0	50,0	160,0	8000,0	40000,7	5,00	0,7
■	1.3	2.3 / bis 4t	5,0	50,0	160,0	8000,0	40011,2	5,00	0,8
■	1.4	2.4 / bis 4t	10,0	50,0	160,0	8000,0	40014,2	5,00	0,9
■	1.5	2.5 / bis 4t	15,0	50,0	160,0	8000,0	40004,4	5,00	0,9
■	1.6	2.6 / bis 4t / alle Stärken gestapelt	35,0	50,0	120,0	6000,0	39966,2	6,66	2,0

Kurvengrafik:

